


Документ качества

ООО «Кызыл Таш»
с.Толбазы, Аургазинский р-н, РБ
ул. Строительная 2е,
т./347/ 280-40-80, 280-30-41

**Камень керамический с пазогребневым соединением,
размерами 230х380х219мм,
пластического формования
Пустотность 48%**

**КМ-пг 380/10,0 НФ/100/0,8/50
ТУ 5741-001-20673089-2014**

Количество камня (на поддоне размером 1,20м x 1,0м) -	48 шт.
Вес поддона с изделиями -	900 кг
Масса камня -	17,1 кг
Водопоглощение –	14,0%
Марка по прочности – на сжатие	100
Морозостойкость –	50 циклов
Скорость начальной абсорбции воды -	1,0 кг(м ² x мин)
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф	152,74 Бк/кг
Группа по теплотехнической эффективности	Высокой эффективности
Коэффициент теплопроводности в кладке	0,16 Вт/м·°С
Заведующий лабораторией	 А.С. Тарасова

