

Документ качества

ООО «КЫЗЫЛ ТАШ»
с.Толбазы, Аургазинский р-н, РБ
ул. Строительная 2е,
т./347/ 280-40-80, 280-30-41

**Камень керамический с пазогребневым соединением,
размерами 398х250х219мм,
пластического формования
Пустотность 52%**

**КМ-пг 250/11,0 НФ/100/0,9/50
ТУ 5741-001-20673089-2014**

Количество камня (на поддоне размером 1,20м x 1,0м) -	48 шт.
Вес поддона с изделиями -	950 кг
Масса камня -	19,5 кг
Водопоглощение –	11,5%
Марка по прочности – на сжатие	100
Морозостойкость –	50 циклов
Скорость начальной абсорбции воды -	1,2 кг(м ² x мин)
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф	152,74 Бк/кг
Группа по теплотехнической эффективности	Повышенной эффективности
Коэффициент теплопроводности в кладке	0,19 Вт/м·°С

Заведующий лабораторией



Тарасова

А.С. Тарасова