

Документ качества

ООО «КЫЗЫЛ ТАШ»
с.Толбазы, Аургазинский р-н, РБ
ул. Строительная 2е,
т./347/ 280-40-80, 280-30-41

**Камень керамический с пазогребневым соединением,
размерами 230x510x219мм,
пластического формования
Пустотность 52%**

**КМ-пг 510/13,2НФ/100/0,8/50
ТУ 5741-001-20673089-2014**

Количество камня (на поддоне размером 1,0м x 1,0м) -	32 шт.
Вес поддона с изделиями -	700 кг
Масса камня -	21,0 кг
Водопоглощение –	13,2%
Марка по прочности – на сжатие	100
Морозостойкость –	50 циклов
Скорость начальной абсорбции воды -	1,2кг(м ² x мин)
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф	152,74 Бк/кг
Группа по теплотехнической эффективности	Высокой эффективности
Коэффициент по теплопроводности в кладке	0,16 Вт/м·°С
Заведующий лабораторией	А.С. Тарасова



Тарасова