

Документ качества

ООО «Кызыл Таш»
с.Толбазы Аургазинский р-н, РБ
ул.Строительная 2е,
т./347/ 280-40-80, 280-30-41

**Камень керамический с пазогребневым соединением,
размерами 510x120x219мм пластического формования
Пустотность 47%**

**КМ-пг 120/6,9 НФ/125/1,0/50
ТУ 5741-001-20673089-2014**

Количество камня (на поддоне размером 1,20м x 1,0м) -	64 шт.
Вес поддона с изделиями -	860 кг
Масса камня -	13,1 кг
Водопоглощение –	12,0%
Марка по прочности – на сжатие	125
Морозостойкость –	50 циклов
Скорость начальной абсорбции воды -	0,64 кг(м ² x мин)
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф	152,74 Бк/кг
Группа по теплотехнической эффективности	Повышенной эффективности



Заведующий лабораторией

Тарасова

А.С. Тарасова