

Документ качества

ООО «Кызыл Таш»
с.Толбазы Аургазинский р-н, РБ
ул.Строительная 2е,
т./347/ 280-40-80, 280-30-41

**Камень керамический с пазогребневым соединением,
размерами 250х250х219мм
пластического формования
Пустотность 48%**

**КМ-пг 250/7,0 НФ/100/0,8/50
ГОСТ 530-2012**

Количество камня (на поддоне размером 1,20м x 1,0м) -	64 шт.
Вес поддона с изделиями -	750 кг
Масса камня -	11,0 кг
Водопоглощение –	12,6%
Марка по прочности – на сжатие	100
Морозостойкость –	50 циклов
Скорость начальной абсорбции воды -	1,7 кг(м ² x мин)
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф	152,74 Бк/кг
Группа по теплотехнической эффективности	Высокой эффективности

Заведующий лабораторией



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Тарасова'.

А.С. Тарасова