

Документ качества

ООО «Кызыл Таш»
с.Толбазы Аургазинский р-н, РБ
ул.Строительная 2е,
т./347/ 280-40-80, 280-30-41

**Изделие керамическое пустотелое профильное,
размерами 250х 215х 219мм
пластического формования
Пустотность 27%**

**Перемышка 250/219/100/1,0/50
ТУ 5741-001-20673089-2014**

Количество камня (на поддоне размером 1,20м x 1,0м) -	64 шт.
Вес поддона с изделиями -	520 кг
Масса камня -	7,6 кг
Водопоглощение –	14,3%
Марка по прочности – на сжатие	100
Морозостойкость –	50 циклов
Скорость начальной абсорбции воды -	1,4 кг(м ² x мин)
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф	152,74 Бк/кг

Группа по теплотехнической
эффективности

Повышенной эффективности

Заведующий лабораторией



А.С. Тарасова

