Документ качества

ООО «Кызыл Таш»
с.Толбазы Аургазинский р-н, РБ
ул.Строительная 2е,
т./347/ 280-40-80, 280-30-41

Изделие керамическое профильное для вентиляционных шахт, размерами 380х 250х 219мм пластического формования Пустотность 54%

Камень 380/250/100/0,8/50
ТУ 5741-001-20673089-2014

Количество камня (на поддоне размером 1,20м х 1,0м) -	48 шт.
Вес поддона с изделиями -	900 кг
Масса камня -	18,0 кг
Водопоглощение –	11,0%
Марка по прочности – на сжатие	100
Морозостойкость –	50 циклов
Скорость начальной абсорбции воды -	1,6кг($м^2$ х мин)
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф	152,74 Бк/кг
Группа по теплотехнической эффективности	Высокой эффективности

Заведующий лабораторией А.С. Тарасова